

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Flüssigfolie CERAfix® 302

**Art.-Nr. 5875 100 302**

VE: 1 / 32

**Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis zur Abdichtung im Verbund AIV-F für Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I im Bodenbereich und W2-I im Wandbereich nach DIN 18534**

Weitere Systemkomponenten gem. ABP AIV: Innenecke CERAfix 306, Aussenecke CERAfix 307, Wandmanschette CERAfix 309, Fugendichtband CERAfix 316, Fliesenkleber CERAfix 402 Plus, Fliesenleichtkleber 403 Plus, Fliesenkleber Plus 403 XL, Fliesenkleber 412 Plus, Flüssige Kunststoffvergütung CERAfix 420.



|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Chemische Basis                             | Polymerdispersion mit Füllstoffen                       |
| Verarbeitungstemperatur min.                | 5 °C                                                    |
| Verarbeitungstemperatur max.                | 30 °C                                                   |
| Verarbeitungstemperatur min./max./Bedingung | 5 bis 30 °C/bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
| Verarbeitungstemperatur min./max.           | 5 bis 30 °C                                             |
| Begehrbarkeit nach max.                     | 1 d                                                     |
| Begehrbarkeit Bedingung                     | bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit             |
| Vollbelastbarkeit                           | 7 d                                                     |
| Vollbelastbarkeit Bedingung                 | bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit             |
| Belegbar nach max.                          | 1 d                                                     |
| Belegbar Bedingung                          | bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit             |
| Belegbar nach (Wand)                        | 6 h                                                     |
| Auftragsmenge in Gewicht/Fläche             | 1,2 kg/m <sup>2</sup>                                   |
| Schichtdicke min.                           | 0,5 mm                                                  |
| Verarbeitungszeit                           | 60 min                                                  |
| Verarbeitungsbedingung                      | bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit             |
| Lösemittelfrei                              | Ja                                                      |
| Vollbelastbarkeit/Bedingung                 | 7 d/bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit         |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung               | 15 Monate                                               |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung     | frostfreie Lagerung                                     |

# TECHNISCHES DATENBLATT

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Belegbar nach (Wand)/Bedingung          | 6 h/bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
| Baustoffklasse                          | E - Normal entflammbar                         |
| Baustoffklasse Bedingung                | nach DIN EN 13501-1                            |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung | 15 Monate/frostfreie Lagerung                  |
| Farbe                                   | Grau                                           |
| Gebinde                                 | Eimer                                          |
| Inhaltsgewicht                          | 20 kg                                          |
| Produktgewicht (per Stück)              | 20 kg                                          |
| Nachhaltigkeit                          | Schadstoffe/Emissionen                         |



## Anwendungsgebiet

Zur schnellen fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, z.B. in Bädern, Duschen, Wohnbereichen. CERAfix 302 eignet sich gemäß ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" für die Abdichtung im Verbund für Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I und auf Wandflächen der Wassereinwirkungsklasse W2-I gemäß DIN 18534-Teil3. Untergründe sind ihren Anforderungen zu grundieren. Zur Arbeitskontrolle in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich. Flüssigabdichtungen müssen immer zweilagig ausgeführt werden.

## Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



## Hinweis

Bis zur vollständigen Durchtrocknung nicht mit Wasser belasten! Nicht geeignet für den Unterwasserbereich.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Entsorgungshinweise

Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 08 04 10 entsorgt werden.

**Weitere Systemkomponenten gem. ABP AIV: Innenecke CERAfix 306, Aussenecke CERAfix 307, Wandmanschette CERAfix 309, Fugendichtband CERAfix 316, Fliesenkleber CERAfix 402 Plus, Fliesenleichtkleber 403 Plus, Fliesenkleber Plus 403 XL, Fliesenkleber 412 Plus, Flüssige Kunststoffvergütung CERAfix 420.**

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!