


## Konstruktionsvollholz KVH® NSi – Fichte/Tanne


Breite in mm		40	60	80	100	120
Höhe in mm	60	162 *	108 *			
	80	126 *	84 *	70 *		
	100	90 *	66	55	44	
	120	81	54	45	36	27
	140		48	40		
	160	63	42	35		
	180		36	30		
	200	45	30	25		

Lagerlänge: 5,00 m  
Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich



Breite in mm		60	80	100	120	140	160
Höhe in mm	80	98 *	70 *				
	100	77	55	44			
	120	63	45	36	27		
	140	56	40	32	24	24	
	160	49	35	28	21	21	14
	180	42	30	24	18	18	12
	200	35	25	20	15	15	10
	220	35	25	20	15	15	10
	240	28	20	16	12	12	8
	260	28	20	16	12	12	8
	280	28	20	16	12	12	8

Lagerlänge: 13,00 m  
Sonderlängen und Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich



### KVH® (NSi)


- Kerngetrenntes Holz bzw. Kreuzholz für nichtsichtbare Anwendung
- Konstruktionsvollholz KVH® (NSi) nach DIN EN 15497:2014
- Holzauswahl nach DIN 4074, C24/S10, Fichte/Tanne, vierseitig gehobelt und gefast, wasserfeste, transparente Keilzinkung
- Holzfeuchte 15% (± 3%), technisch getrocknet
- Gute Ausbeute durch optionale Lieferung nach Holzliste

\* Trennware (einseitiger Sägeschnitt, zweiseitig gefast)

## Konstruktionsvollholz KVH® NSi – Lärche/Douglasie

Breite in mm	60	80	100	120	140
60					
80					
100	77		44		
120	63	45		27	
140	56				24
160	49	35		21	
180	42	30			
200	35	25		15	
220					
240	28	20		12	

Lagerlänge: 13,00 m  
Sonderlängen und Sonderquerschnitte auf Anfrage möglich



### KVH® (NSi)

- Kerngetrenntes Holz bzw. Kreuzholz für nicht sichtbare Anwendung
- Konstruktionsvollholz KVH® (NSi) nach DIN EN 15497:2014
- Holz Auswahl nach DIN 4074, C24/S10, Lärche/Douglasie, vierseitig gehobelt und gefast, wasserfeste, transparente Keilzinkung
- Holzfeuchte 15% ( $\pm$  3%), technisch getrocknet
- Gute Ausbeute durch optionale Lieferung nach Holzliste