



bauer

Parkett- und Oberflächenzentrum GmbH

Profi Natur-Line

EINMAL-HARTWACHSÖL

**UV-STABILISIERT
LICHTTECHT**

**LEINÖLFREI
RUTSCHHEMMUNG
R10**



**VERGILBUNGSRESISTENT!
KEINE SELBSTENTZÜNDUNG!**

**SPEZIELL ABGESTIMMTE
EINPFLGE!**

Übersicht der wichtigsten Produkteigenschaften

- ✓ Für Treppen, Fußboden und alle Möbeloberflächen im Innenbereich
- ✓ Ökologische Holzveredelung mit nur 1 Anstrich
- ✓ Durch Zusatz eines speziellen Aktivators wird die Widerstandsfähigkeit erhöht
- ✓ Lösemittelarm - Hoher Festkörper - VOC <10%
- ✓ Sehr schnelle Aushärtung, nach ca. 8 Stunden einsatzbereit, keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche
- ✓ Sehr leicht zu pflegen
- ✓ Sehr einfache Verarbeitung: Auftragen und mit Pad einarbeiten, auch zum Spritzen geeignet
- ✓ NEU: Einpflege vorgeölter Böden mit Bauer 1X-Einpflegeöl (inkl. Aktivator als 2K-Einpflege)
- ✓ Hohe Eindringtiefe
- ✓ Angenehmer Geruch
- ✓ Mechanisch hoch belastbar & sehr widerstandsfähig
- ✓ Mit natürlichen Ölen - nachwachsende Rohstoffe
- ✓ Seidenmatte, edle und polierbare Oberfläche
- ✓ Abrieb- und kratzfest, wasserabweisend
- ✓ Angenehmer Geruch, antistatisch
- ✓ Atmungsaktiv, offenporig
- ✓ Chemikalien- und vergilbungsbeständig

Alle Infos und Produkte auf www.bauerparkett.de!

EINMAL-HARTWACHSÖL

PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Es schützt das Holz mit nur einem einzigen Anstrich. **Bauer 1X-Hartwachsöl** ist eine niedrigviskose Hartöl-Wachskombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachsen, sowie ätherischen Ölen. Es vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen. Die natürlichen Eigenschaften, wie **Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit**, bleiben voll erhalten. **Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Geprüft nach EN71/T3 (Kinderspielzeugnorm), speichel- & schweißecht! Keine Selbstentzündung!**

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich, wo **hohe chemische und mechanische Beständigkeit** gefordert wird, daher ideal für alle Möbeloberflächen - auch Fußböden - einsetzbar. Bei **Böden und Treppen** wird **Bauer 1X-Hartwachsöl im Betrieb 1x** aufgebracht, sofort **nach Verlegung und Einbau** muss eine entsprechende Einpflege stattfinden (wir empfehlen die **schnell trocknenden** Produkte **Bauer Premium Öl** oder **Bauer 1X-Einpflegeöl**).

VERARBEITUNG

Ohne Aktivator: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 30-50g/m². 1x satt auftragen und das **Material liegen lassen**, es dürfen **keine Überschüsse verbleiben**. Nach einer **Einwirkzeit von ca. 15 Minuten** wird das Material mit einem feinen Schleifvlies oder Pad **in die Oberfläche einmassiert**. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn, je nach gewünschtem Effekt.

Mit Aktivator: Vor Gebrauch **Aktivator (10%) zugeben** und sorgfältig aufrühren, nach dem Abmischen **innerhalb von 3 Stunden verarbeiten**. Die Zugabe des Aktivators **beschleunigt die Trocknung** und Aushärtungszeit. Dadurch **erhöht sich die Beständigkeit** gegenüber Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen.

AUFTRAGSART

Bei **Böden** mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller), Spachtel oder maschinell Einpaden arbeiten. Bei **Möbeln** haben sich Spritzen, Streichen, Wischen und Schwamm gut bewährt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfläche vorab stets ein entsprechender Test bezüglich der geeigneten Auftragsart durchzuführen.

Bei der Verwendung von farbigem 1X-Hartwachsöl ist die Oberfläche zum Schutz der Pigmente mit Bauer 1X-Einpflegeöl farblos einzupflegen.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,88g/cm³ | **Viskosität:** flüssig | **Geruch:** angenehm mild | **Flammpunkt:** 62°C | **Giscode:** Ö 20
Mindesteinbringmenge: unverdünnt ca. 30-50g/m² je Anstrich - 1 Lt reicht für ca. 30m² je nach Saugfähigkeit des Holzes
Verdünnung: unverdünnt anwenden | **Reinigen der Werkzeuge:** mit Bauer Isopar Spezialverdünnung oder Terpentinersatz
Lieferform: 1 Lt. / 5 Lt. / 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | **Transport:** kein Gefahrgut | **Vbf:** entfällt
Trocknung: staubtrocken: ca. 30 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | überstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. ausgehärtet: ca. 72 Std. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeign. Polierwerkzeug (Bürste, Fladder, ...) nachbehandelt werden.
Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfähigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebilde. Angebrochene Gebilde zügig aufbrauchen!

EU-Grenzwert für den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/l (2010), dieses Produkt enthält maximal 100 g/l VOC.

Alle Angaben zu unseren Bauer-Produkten sind gewissenhaft nach dem neuesten Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die jeweiligen Produkte. Abgebildete Farbtöne sind nicht farbverbindlich und abhängig von der Holzart, Farbgebung des Holzes und verschiedenen Holzinhaltsstoffen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsmethoden sind alle Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter muss unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich prüfen (inkl. Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der Arbeiten). Für genaue Informationen zur Verarbeitung und zu den Produkten sind unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter einzusehen.