



DW Colortec RE:THINK 1900 g/m2 with 300 g/m2 integrated felt backing

SPECIFICATIONS

According to EN 1307



Type of Production Aufbau	Tufted Colortec Cut Pile Getufteter Colortec Schnittflor
Pile Fibre Composition Faser Komposition	80% pure new wool - 20% antistatic polyamide 80% reine Schurwolle - 20% antistatisches Polyamid
Yarn Ply Garn Dichte	3 ply 3-fädig
Dye Method Farbmethode	Pre dyed yarns Vorgefärbtes Garn
Primary Backing Primäre Rücken	PolyBac®
Secondary Backing Sekundäre Rücken	300 g/m2 laminated felt (Polyester/Polyamide) 300 g/m2 kaschierte Filzrücken (Polyester/Polyamid)
Widths Available Mögliche Breiten	400 cm and/und 500 cm
Pile Height Florhöhe (mm)	Approx. Ca. 7
Total Carpet Height Gesamthöhe (mm)	Approx. Ca. 11
Total Carpet Weight (g/m2) Gesamtgewicht (g/m2)*	Approx. Ca. 2730/2500
Pile Weight Florgewicht (g/m2)	1900
Tuft Density (rows/inch) Noppendichte (Reihen/Zoll)	10
Pitch Teilung	7
Number of Colours Anzahl der Farben	Up to 6 colours - no design limitations Bis zu 6 Farben - keine Designeinschränkungen
Use Intensity Classification Beanspruchungsintensität	Class 33 - Commercial/Contract heavy use Klasse 33 - Gewerblich stark
Luxury Rating Class Komfortklasse	LC 5
Impact Sound Insulation Trittschalldämmung	ΔLw ≥ 25dB
Fire Classification Brandschutzklasse	Cfl-S1 (EN 14041) IMO FTP Code part 2 and 5
CE Marking CE Kennzeichnung	EN 14041-Class Cfl-S1 (system 3 and Annex ZA)
Antistatic Performance Antistatausrüstung	Permanent antistatic Permanent antistatisch
VOC Rating VOC Bewertung	A+ / Indoor Air Comfort GOLD
Antibacterial Surface Treatment Antibakterielle Oberflächenbehandlung	On request Auf Anfrage

Cradle to Cradle Certification | Cradle to Cradle Zertifizierung

Cradle to Cradle Certified® Bronze



The above values are indicative | Die obigen Werte sind Richtwerte.

* Total carpet weight: Indicates the total weight in g/m2 of the finished carpet.

Conditioned yarn weight/unconditioned yarn weight

Gesamtgewicht: Gibt das Gesamtgewicht in g/m2 des fertigen Teppichbodens an.

Konditioniertes Garngewicht / unkonditioniertes Garngewicht.

Test Methods and Tolerances | Prüfmethode und Toleranzen:

Referring to: European Norm of Textile floor coverings - Classification of pile carpet EN 1307, 2008

Requirement for tolerances on dimensions of wall-to-wall carpet and pattern repeat: 14159 CEN/TS

Tolerances: Pile Height, Total Carpet Height and Pile Weight: +15%/-10%. Total Carpet Weight: ±15%.

Gemäss Europäischer Norm für textile Bodenbeläge - Einstufung von Bodenbelägen mit Pol, EN 1307, 2008.

Anforderungen an Masstoleranzen von Teppichböden und Musterrapport: 14159 CEN/TS.

Toleranzen: Florhöhe, Gesamthöhe und Florgewicht: +15%/-10%. Gesamtgewicht: ±15%.

DW reserves the right to update this specification without giving prior notice. For the latest version please visit www.danskwilton.com.

DW behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Für die neueste Version besuchen Sie bitte www.danskwilton.com.