

Dryback-Vinyl - 0,7 mm Nutzschrift

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m²

Palette: 60 Kartons - 237,3 m²




Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft

Standard

Parameter

Klebstoff-Empfehlung



Gesamtdicke

EN 428
ISO 24346

2,5 mm



AF 2224
AF 155
AF 180
A2-Zahnleiste



Nutzschrift

EN 429
ISO 24340

0,7 mm



D 3307
D 3320
D 3330
D 3125



Gesamtgewicht

EN 430
ISO 23997

4.551 g / m²



Rutschfestigkeit

EN 13893

R10



D 50
D 20
D 5



Brandverhalten

EN 13501-1

Bfl s1 auf Beton- und Holz



Stuhlrolleneignung

EN 425

keine Beschädigung



Möbelfuß-Versuch

EN 424

keine Beschädigung



Trittschallverbesserung

EN 717-2

Δlw = 2db



Fußbodenheizung

/

geeignet - bis 27°C



Lichtechtheit

ISO 105-B02

≤ 6



Maßstabilität

EN 434
ISO 23999

≤ 0,10 %



Antistatik

EN 1815

≤ 2 kV auf Beton



Resteindruck

EN 433

≤ 0,05 mm



Chemische Beständigkeit

EN 423

Hohe Beständigkeit



Elektrische Ableitung

EN 1081

≤ 10Ω

Decotec GmbH

Rosemeyerstraße 14
44139 Dortmund

+49 (0)231/912 900-870

kontakt@decotec-germany.de