



EBENBILD
VINYLBODEN

TECHNISCHE DATEN

			D2030	D2555	R5030A	R5055A
Klassen	ART	EN ISO 10582 (EN 649)	Heterogener Bodenbelag kompakt	Heterogener Bodenbelag kompakt	Heterogener Bodenbelag kompakt mit akustischer Unterlage	Heterogener Bodenbelag kompakt mit akustischer Unterlage
	NUTZUNGSKLASSEN IM PRIVAT- & GEWERBLICHEN BEREICH	EN ISO 10874 (EN 685)	23 / 31	23 / 33 23 / 42	23 / 31	23 / 33
	BRANDSCHUTZKLASSEN	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Produktdimensionen	FORMAT (IN MM)	EN ISO 24342 (EN 427)	1219,2 x 152,4	1219,2 x 152,4 (Holz) 609,6 x 304,8 (Fliese)	1220 x 180	1220 x 180 (Holz) 603 x 305 (Fliese)
	PLANKEN/PAKET		20 / 3,710 m ²	18 / 3,340 m ² (Holz) 18 / 3,340 m ² (Fliese)	8 / 1,750 m ²	8 / 1,750 m ² (Holz) 10 / 1,839 m ² (Fliese)
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG		PUR	PUR	PUR	PUR
	GESAMTDICKE	EN ISO 24346 (EN 428)	2,00 mm	2,50 mm	5,00 mm	5,00 mm
	DICKE DER NUTZSCHICHT	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm
	GESAMTGEWICHT	EN ISO 23997 (EN 430)	3,40 kg/m ²	4,36 kg/m ²	9,02 kg/m ²	9,38 kg/m ²
Technische Merkmale	DIMENSIONSSTABILITÄT BEI WÄRME	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
	RESTEINDRUCK	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
	MÖBELFÜSSE	EN 424	keine Beschädigung	keine Beschädigung	keine Beschädigung	keine Beschädigung
	STUHLROLLEN-BEANSPRUCHUNG	ISO 4918	keine Beschädigung	keine Beschädigung	keine Beschädigung	keine Beschädigung
	TRITTSCHALL	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB	ΔLw = 4 dB	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
	FARBECHTHEIT	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 14041 ISO 8302	0,07 m ² .K/W (für Fußbodenheizung geeignet, max 27°C)	0,07 m ² .K/W (für Fußbodenheizung geeignet, max 27°C)	0,04 m ² .K/W (für Fußbodenheizung geeignet, max 27°C)	0,04 m ² .K/W (für Fußbodenheizung geeignet, max 27°C)
	VERSCHLEISSFESTIGKEIT	EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
	RUTSCHFESTIGKEIT	EN 14041 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0,30) R 10	DS (≥ 0,30) R 10	DS (≥ 0,30) R 10	DS (≥ 0,30) R 10
	EMISSIONEN VON TVOC (NACH 28 TAGEN)	EN ISO 16000-06	≤ 10µg/m ³	≤ 10µg/m ³	≤ 10µg/m ³	≤ 10µg/m ³
CE-KENNZEICHNUNG			EN 14041: 2005 N° DOP 018-2019-01	EN 14041: 2005 N° DOP 007-2016-09	EN 14041: 2005 N° DOP 026-2021-04	EN 14041: 2005 N° DOP 027-2021-11