



Eigenschaften	Normen	Wert
BODENEIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke		4 mm
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.2 mm
Oberfläche		PU Coating
Struktur und Fuge		leicht strukturiert
Installationsmethoden		Uniclic Locking - Glueless Floating
Plankengröße (L*B)		2600 x 900mm
PACKING INFORMATION		
Planken/Packung		1
Qm/Packung		2.34
Gewicht/Packung		20.8 kg
Packung/Palette		39
Qm/Palette		91.26
Qm/Container		1460
Palette/Container		16
Packung/Container		624
Gesamtgewicht/Palette		811 kg
VERHALTEN BEI HITZE		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	<= 0.5 mm
TECHNISCHE MERKMALE		
Aufladungsspannung (CE)	EN 14041	Pass (0.5kV)
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	>7300 rev. (>= 7000 for Class 34)
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.04 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<= 0.05%
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Gr.1: 5, Gr.2: 4, Gr.3: 4/5/5
Stoßfestigkeit	EN 13329	> 1800mm
SCHÄDLICHE STOFFE		
Formaldehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1 / VOC Free
Greenguard		Pass
Phthalatfrei		Yes

Stand: 2026-01-26