

01 Holzschutz Außen - Einzel-Textbausteine

01.01 Holzschutzlasur Außen

01.01.0001 Holzflächen reinigen

Im Außenbereich ist das Objekt mit Besen, Bürste oder Wasser zu reinigen und Verschmutzungen sind gründlich zu entfernen. Hochdruckreiniger oder Sandstrahlgeräte dürfen nicht verwendet werden. Alte, schichtbildende oder geölte Untergründe sind restlos zu entfernen.

EINHEIT: _____ m² EP: _____ GP: _____

01.01.0002 Holzflächen schleifen

Gereinigte Holzoberflächen in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes schleifen. Holzoberflächen bei Bedarf vorwässern.

EINHEIT: _____ m² EP: _____ GP: _____

01.01.0003 Holzschutz gegen holzerstörende Pilze und Insekten

Holzbauteile sind nach dem Abbund und vor dem Einbau vorbeugend gegen holzerstörende Insekten und Pilze allseitig mit einer biozidfreien, wasserlöslichen Holzschutzlasur auf mineralischer Basis, ohne toxikologisch relevante Inhaltsstoffe nach Herstellervorschrift zu imprägnieren.

Bei frischem Holz, das zu natürlicher Rissbildung neigt, wird eine Nachbehandlung nach ca. 1 bis 1,5 Jahren dringend empfohlen.

Anwendungsverfahren:

Streichen, Spritzen, Tauchen in stationären Anlagen, Trogtränkung, Druckimprägnierung

Anwendung entsprechend der Herstellerangaben.

Produkt: Jordan Nature-Pur 200 – 2 Anstriche im Abstand von mind. 4 Stunden bei Raumtemperatur

Verbrauch: 1 Liter für ca. 10 m² bei einmaligem Auftrag

MENGE: _____ EINHEIT: _____ m² EP: _____ GP: _____