VENEZIANISCHER STEINBODEN

NATÜRLICH FUGENLOS MINERALISCH

Hochwertiger Magnesiabodenbelag für den Innenbereich nach DIN EN 13813 – DIN 18560 Mindesteinbauhöhe 5 mm Schliff mit Diamant-Dreischeiben-Schleifmaschine.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss staubfrei, sauber, trocken, fest und tragfähig sein. Mindesthaftzug des Untergrundes 1 N/mm².

Voranstrich:

LAFINA Primer Top in 2 Lagen aufbringen.

1. Lage 50% mit Wasser verdünnt
ca. 30 Min. auftrocknen lassen

2. Lage pur aufbringen. Trocknungszeit
mind. 5-6 Stunden.

Einbauen von LAFINA:

25 kg Komp. B bei Bedarf mit Eisen-Oxidpulver abtönen und 2x25 kg Komp. A untermischen. Klumpenfrei maschinell mischen, Menge ausgießen und verteilen.

Aushärtezeit:

ca. 18-24 Std. je nach Raumtemperatur.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen + 14°C und + 30°C Luft- und Untergrundtemperatur.

Verschmutzungen:

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rostgefahr wegen salzhaltiger Anmachflüssigkeit!

Bitte Werkzeuge aus Edelstahl verwenden.

LAFINA

Magnesiagebundener Steinboden



Bestehend aus: Komponente A = Pulvermischung a 25 kg/ Sack Komponente B = Anmachflüssigkeit a 25 kg/ Eimer

Mischungsverhältnis: 2 Sack Pulvermischung a 25 kg und 1 Eimer Anmachflüssigkeit a 25 kg

Kraus Kreativwerkstatt GmbH, Azenbergstr. 57, D-70192 Stuttgart +49-711-27310901 info@venezianischer-steinboden.com

CE	
Kraus Kreativwerkstatt GmbH Azenbergstraße 57, 70192 Stuttgart, Deutschland	
LAFINA Venezianischer Steinboden DIN EN 13813:MA-C50_F-SH200_V5	
DIN EN 13813 DIN 18560-1 DIN 18560-3 Magnesiamörtel für hochfeste Verbundestriche mit geschliffener Oberfläche in Innenräumen ohne Nassbeanspruchung	
Brandverhalten	A1 _s
Freisetzung korrosiver Substanzen	MA
Druckfestigkeit	C50
Biegezugfestigkeit	F11
Oberflächenhärte	SH200

Angrenzende Bauteile aus Metall vor einbringen des Bodens mit Rostschutz versehen.

Pulverkomponente vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.

Flüssigkomponente frostfrei lagern.

Sauber verschlossene Gebinde 6 Monate lagerfähig.

Bitte Verarbeitungsrichtlinien laut Technischer Merkblätter beachten!

Inhalt 25 KG