

Masterfloor Life 8.5

Produktbeschreibung: Holzfußboden, lackiert

Stand: 09.25





Prüfungen		Flooring1 Symbole	Ergebnisse
Paneelmaße			1383x159x8,5mm
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach ausgenommen Eiche Solid und Karat	ENISO 10874 EN 14354		31
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung Anhang D	EN 14354		2000 Umdrehungen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 14354	()	EC 2
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT- Richtlinie 100	" E1	E1
Formaldehydemission	EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3.5 ma/h m²



Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7%		
Dickenquellung / Kantenquellung	EN 14354	600	≤18%		
Haftvermögen des Lackes	EN 14354		≤ Klasse 2		
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0780 m².K/W		
Gleitreibung μ	EN 13893	DS	> 0,3		
Rutschverhalten USRV	EN 1339:2003		≥15		
Verhalten bei Feuchteänderung: Querkrümmung	EN 14354		max. 0,35 % der Breite		
Abhebefestigkeit	EN 14354		≥ 1,0N/mm²		
Querzugfestigkeit	EN 319		≥ 1,4N		
Brandverhalten	EN 13501-1	0 _{n-s1}	Dfl-S1		
Eindruckwiderstand	EN 1534		≥ 40 N/mm²		
Dicke eines Elements	EN 14354		nenn. ≤ ± 0,5 mm		
Kantengeradheit der Deckschicht	EN 14354		≤ 0,30 mm/m		
Rechtwinkeligkeit	EN 14354		≤ 0,20 mm		
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen	EN 14354		max. ≤ 0,15 mm		
Länge der Deckschicht in derselben Verpackungseinheit	EN 14354		≤ 0,5 mm		
Breite der Deckschicht	EN 14354		nenn. ≤ 0,1 mm		
Querkrümmung in der Breite	EN 14354		mittel ≤ 0,24 mm max. ≤0,32 mm		
Fugenöffnungen zwischen Elementen	EN 14354		≤ 0,20 mm		
nit geölter Oberfläche! 1)Informationen unter www.floorsymbols.com					