

# Floorganic XPT Supreme NT 8.5 SC

## Produktbeschreibung

P m02

Stand: 09.25




### Aufbau



- 1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
- 2 Dekorpapier
- 3 Trägerplatte XPT- Extended Performance Technology
- 4 Gegenzug
- 5 Eco Underlay (0,9)

### Profil



### Kaindl Tap Loc Pressed Bevel

Längs- und Querprofil

| Prüfungen                                                  | Flooring <sup>1</sup><br>Symbole   | Ergebnisse                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Paneelmaße                                                 |                                    | 1286x192x8,5mm                |
| Nutzungsklasse gemäß<br>Anforderung nach                   | EN ISO 10874<br>EN 13329           | <b>33</b>                     |
| Beständigkeit gegen<br>Abriebbeanspruchung                 | EN 13329                           | <b>AC5</b>                    |
| Beständigkeit gegen<br>Stoßbeanspruchung                   | kl. Kugel<br>gr. Kugel<br>EN 13329 | <b>≥70mm</b><br><b>≥750mm</b> |
| Formaldehydgehalt der<br>Trägerplatte vor der Beschichtung | EN 120 DIBT-<br>Richtlinie 100     | <b>E1</b> <b>[Europa]</b>     |
| Formaldehydemission                                        | EN 717-1                           | < 0,1 ppm                     |
|                                                            | EN 717-2                           | < 3,5 mg/h m²                 |

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

|                                                           |                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Formaldehydemission/ VOC                                  |                                 | ja                                                               |
| Formaldehydemission                                       | CARB                            | CARB Phase 2                                                     |
| Kantenquellung                                            | EN 13329                        | ≤ 10%                                                            |
| Wärmedurchlaßwiderstand                                   | ISO 8302                        | 0,0910 m².K/W                                                    |
| Feuchtegehalt ab Werk                                     | EN 322                          | 4 - 7 %                                                          |
| Verhalten gegen Zigaretteglut                             | EN 438-2.18                     | Grad 4                                                           |
| Lichtechtheit                                             | EN ISO 105-B02<br>EN 20105 A-02 | Besser als Stufe 6 Blauwollskala<br>Besser als Stufe 4 Grauskala |
| Abhebefestigkeit trocken                                  | EN 13329                        | ≥ 1,25 N/mm²                                                     |
|                                                           |                                 |                                                                  |
| Fleckenunempfindlichkeit                                  | EN 438-2.15                     | Gruppe 1-2 Grad 5<br>Gruppe 3 Grad 4                             |
| Brandverhalten                                            | EN13501-1                       | Cfl , s1                                                         |
|                                                           |                                 |                                                                  |
| Gleitreibung μ                                            | EN 13893                        | ≥ 0,3                                                            |
| Dimensionsstabilität                                      | EN 13329                        | Länge und Breite ≤ 0,9 mm                                        |
| Kantengeradheit                                           | EN 13329                        | ≤ 0,30 mm /m                                                     |
| Höhenunterschied zwischen den<br>zusammengefügt Elementen | EN 13329                        | Maximum ≤ 0,15 mm<br>Durchschnitt ≤ 0,10 mm                      |
| Rechtwinkeligkeit                                         | EN 13329                        | ≤ 0,2 mm / Paneelbreite                                          |
| Planlage quer                                             | EN 13329                        | konkav ≤ 0,3 mm<br>konvex ≤ 0,4 mm<br>konkav ≤ 6 mm              |
| Planlage längs                                            | EN 13329                        | konvex ≤ 13 mm                                                   |
| Dekorversatz bei Systemdekoren                            |                                 | +/- 2mm                                                          |
| Dekorversatz bei Schiffböden                              |                                 | +/- 4mm                                                          |

1)Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)