

Skytech® PRO XL und Zubehör

Artikel-Nummer: 177100570000



Reflektierende, hoch dampfdurchlässige, nicht brennbare (A2s1,d0) Unterdachbahn mit Selbstklebestreifen. Hoher sommerlicher Hitzeschutz und zusätzliche Isolierung im Winter.

Vorteile und Nutzen


- Nicht brennbar A2
- Hochdiffusionsoffen S_d -Wert 0,06
- Wasserdicht W1, geprüfte Schlagregensicherheit
- Wärmekomfort im Sommer und Winter (reflektierende Isolierung)
- Sommerlicher Hitzeschutz, reflektiert 95% der Wärmestrahlung
- Einfach zu verlegen wie eine traditionelle Dachunterspannbahn und/oder Fassadenbahn
- Durchsturzsicher nach DIN 4426
- Zugfestigkeit (EN 12311-1 + EN 13859-1), erfüllt die Anforderungen der DIN 4426, Punkt 5.2 »Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf Dächern« -**durchsturzsicher**- Tabelle 2 - Zugfestigkeit bei Unterspannbahnen nach DIN EN 13859-1, 5.2.6, u. a. > 450 N/5 cm
- Kann direkt auf die Dämmung oder Schalung aufgebracht werden
- Besteht hauptsächlich aus mineralischen Materialien (Rein-aluminium und Glasfaser) und hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit
- Mit Selbstklebestreifen, leicht zu bearbeiten

Verarbeitungshinweise

- Steildach (Verlegung auf Sparren und Mineralwolle sowie Schalung)
- Fassadenbahn
- Für Neubau und Sanierung
- Das gelieferte Produkt ist gemäß den Fachregeln des DDH sowie den geltenden Normen und Richtlinien zu verlegen.
- Insbesondere ist das Merkblatt für Wärmeschutz bei Dächern der Fachregel des DDH in der gültigen Fassung und der DIN 4108-3 zu beachten.




Skytech® PRO XL




Technische Daten

Typ	Dach- und Fassadenbahn mit Selbstklebestreifen	
Produktaufbau	- durchgängiges Glasfasergelege - mikroperforierte Aluminiumschichten und atmungsaktive wasserdichte Membran	
ZVDH Klasse	UDB-A / USB-A	
Dicke	13 mm	EN 1849-2
Länge	18 m	EN 1849-2
Breite	1,12 m	EN 1849-2
Deckfläche	18 m² (10 cm Überdeckung erforderlich)	
Gewicht	1.450 g/m²	EN 1849-2
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1
Zugfestigkeit längs	1000 N/50 mm	EN 13859-1
Zugfestigkeit quer	1000 N/50 mm	EN 13859-1
Reißfestigkeit längs	275 N	EN 13859-1
Reißfestigkeit quer	280 N	EN 13859-1
Thermischer Widerstand mit 2 Luftschichten	1,5 m² K/W	EN 16012
Schalldämmung	-16 db	EN 12691
S _d -Wert	0,06 m	EN 12572
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 13501-1
Farbe	Alu-Optik	
Freibewitterung (Behelfsdeckung)	12 Wochen	
Temperaturbeständigkeit	-36° C bis 90° C	

Zubehör



AirTex® Reflexbond XL Klebeband
75 mm × 25 m / Rolle



AirTex® Nageldichtband



MAGE® AirTack WCS-K



AirTex® DM



MAGE® AirTack WCS-S