

BONDEX LACKLASUR

- 2 in 1: färbt wie eine Lasur, versiegelt wie ein Lack.
- Schafft eine robuste Oberfläche und veredelt das Holz durch eine schützende Schicht.
- Für Möbelstücke, Rahmen, Innentüren und Verkleidungen.
- Schnelltrocknend und geruchsarm.
- Seidenglänzend.
- Geprüft nach DIN EN 71-3.Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente.

1. Allgemeine Beschreibung

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX LACKLASUR |
| 1.2 | Hersteller | PPG Coatings Deutschland GmbH. |
| 1.3 | Produktart | Wässrige farbige Lacklasur auf Acryl-Polyurethanbasis. |
| 1.4 | Anwendung | Innen. Für Möbelstücke, Rahmen, Innentüren, Verkleidungen etc. |
| 1.5 | Produktwirkung | Dekorative, robuste farbige Lacklasur-Versiegelung. |
| 1.6 | Farbton | - Anthrazit, - Mahagoni,
- Buche, - Nussbaum-Dunkel,
- Eiche-Mittel, - Palisander,
- Farblos, Haselnuss, - Schwarz,
- Kastanien-Braun, - Silbergrau
- Kiefer, - Weiß.
- Mahagoni-Braun, |

Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt.

Wichtig: Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen. Deshalb ist die Wirkung der einzelnen Farbtöne auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Ebenso kann der aufgedruckte Farbton auf dem Gebinde / Muster vom Original-Farbton abweichen. Deshalb empfehlen wir, vor der Verwendung einen Probeanstrich auf der gleichen Holzart auszuführen.

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 1.7 | Lieferform | Flüssig. Verarbeitungsfähig eingestellt. |
| 1.8 | Verpackung | 375 ml und 750 ml. |
| 1.9 | Prüfzeichen | Geprüft nach DIN EN 71-3.Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente. |

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 2.1 | Inhaltsstoffe | Acryl-Polyurethan |
| 2.2 | Lösemittel | Wasser. |
| 2.3 | VOC-Gehalt | Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 100 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 130 g/l. Kategorie A/e ab 2010. |

BONDEX LACKLASUR

2.4	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	ca. 110 ml/m ² / 1 Liter reicht für ca. 10-12 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Nach ca. 0,5 Stunden und überstreichbar nach ca. 4 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
2.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
2.8	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden > 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Möbelstücke und Innentüren aus Holz.
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung) reinigen. Schmutz, fett, Wachs, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm) anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glattschleifen. Intakte alte Lackoberflächen leicht anschleifen. Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

4. Verarbeitung

4.1	Auftragsverfahren	Pinsel.
4.2	Verarbeitungs-Hinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung behandeln. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Lacklasur nicht vermieden werden.
4.3	Erstbeschichtung	2 – 3 x mit Bondex Lacklasur gleichmäßig behandeln.
4.4	Renovierungs-Beschichtung	Bei Bedarf wird eine 1 – 2-malige Nachpflege mit Bondex Lacklasur empfohlen.

BONDEX LACKLASUR

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎+49 (0) 234 / 869 492 / 📠+49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: M-KH01.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, Schutzhandschuhe und Schutzbrille verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Lacklasur seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Lacklasur für den vorgesehenen



BONDEX LACKLASUR

Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.