

# Technisches Datenblatt

## PARAT Dos® Lack

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Stand</b>               | März 2025 |
| <b>Produktbeschreibung</b> |           |

Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau, hergestellt nach EN 13489, Typ 3

| Technische Daten             |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holzarten</b>             | Eiche, Esche, Buche, weitere auf Anfrage                                               |
| <b>Sortierung</b>            | Kreis/Dreieck/Quadrat – freie Klasse (Avantgard/Standard/Country)                      |
| <b>Abmessung</b>             | 10/11/13 mm x 70/100/120 mm x 490/500/1000 mm                                          |
| <b>Nutzschicht</b>           | 10mm – ca. 3mm Nutzschicht<br>11mm – ca. 4mm Nutzschicht<br>13mm – ca. 6mm Nutzschicht |
| <b>Verwendungszweck</b>      | Zur Verwendung im Innenraum                                                            |
| <b>Harmonisierte Norm</b>    | EN 14342; 2013                                                                         |
| <b>Bauprodukteverordnung</b> | 305/2011 (CPR)                                                                         |

| Erklärte Leistung                  |                                                               |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale               | Leistung                                                      | Harmonisierte Norm                                                              |
| Brandverhalten                     | Cfl-s1, mind. 650kg/m <sup>3</sup>                            | DIN EN 13501-1; 2010                                                            |
| Emission von Formaldehyd           | < 0,006 mg/m <sup>3</sup> Klasse E1/ < 0,12 mg/m <sup>3</sup> | EN 14342; 2013                                                                  |
| Von TVOC                           | < 0,675 mg/m <sup>3</sup> < 1 mg/m <sup>3</sup>               | EN 14342; 2013 und gemäß AgBB-Schema 2018/28T                                   |
| Von SVOC                           | < 0,005 mg/m <sup>3</sup> < 0,1 mg/m <sup>3</sup>             |                                                                                 |
| Von Acetaldehyd                    | < 0,008 mg/m <sup>3</sup> < 0,2 mg/m <sup>3</sup>             |                                                                                 |
| Abgabe anderer gefährlicher Stoffe | Erfüllt TÜV Proficert- und AgBB-Anforderungen                 | TÜV Proficert Anforderungen AgBB-Schema                                         |
| Lack                               | Giscode W2/DD+                                                | Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-Cadmium und Chrom-VI-Verbindung |
| Gleitwiderstand                    | Gemäß angewandter Pflege                                      |                                                                                 |



|                               |           |                                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Wärmeleitzahl                 | 0,14 W/mK | Kalkuliert nach EN 14542,<br>2013 |
| Wärmedurchlass-<br>widerstand | 0,065 K/W |                                   |
| Dauerhaftigkeit               | Klasse 1  | Ermittelt nach EN 14342;<br>2013  |
| <b>Pflegeempfehlung</b>       |           |                                   |

Werkseitig beschichtete Oberflächen sollten je nach Beanspruchung mit dem **Parat RP-Pflegesystem** behandelt werden. Für lackierte Oberflächen empfehlen wir eine **Erstpflge vor der ersten Nutzung**, um den optimalen Schutz und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten.

Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Detaillierte Pflegeanleitung bitte direkt beim Hersteller anfragen.

